PROPRIEDADES MECÂNICAS LATÃO												
ASTM	SAE	Liga	Contração Linear%	Condutibil. IACS	Densidade G/cm³	Resis. Tração Kg/mm²	Escoamento Kg/ mm²	Along. %	Dureza Brinel Kg/mm²	Temp de Vazamento °C	Usinabil. Relativa %	Processo
		Latão Terra	2.06	19.70	8.45	21.10	7.80	28.00	51.00	1040 à 1160	75.00	1-2-5
		Latão Coquilha	2.06	22.60	8.28	38.00	15.50	19.00	92.00	990 a 1130	70.00	2-3
85400	41	Latão Terra	1.96	19.50	8.45	21.10	7.70	20.00	50.00	1040 a 1160	80.00	1-2-3-5
86800		Latão Naval Especial	1.98	9.00	8.20	55.00	26.70	20.00	80.00	980 a 1080	30.00	1
46400	430A	Latão Naval (6040)	2.01	26.20	8.41	41.00	17.00	38.00	87.00	990 a 1120	35.00	1-2
86200	430B	Latão Alta Resist	2.13	8.00	7.84	77.00	42.00	12.00	200.00	990 à 1120	8.00	1-2-3-4-5
86500	43	Latão Alta Resist	2.13	22.00	8.30	46.00	17.00	20.00	100.00	1045 à 1150	26.00	1-2-3-5
86400		Latão Alta Resist	2.01	19.00	8.30	42.00	14.00	15.00	90.00	1010 à 1100	65.00	1-2-3-4-5
21000		Tombac 95										
22000		Latão Com. 90%										
23000		Latão Vermelho 85										
24000		Latão 80										
67400		Latão Silício										1-2
27000		Latão Amarelo										
36000		Latão Corte Livre	1.95	26.40	8.50	34.50	12.50	53.00	61.00	1000 a 1090	100.00	1-2
37700		Latão Forja	1.96	27.00	8.44	40.50	16.50	40.00	78.00	990 a 1120	80.00	1-2
26000		Latão Cartucho										
85700		Latão Coquilha Alemão	1.95	22.00	8.40	28.00	9.80	15.00	75.00	990 a 1120	80.00	1-2-3-4-5
85200		Latão ao Chumbo	2.11	18.00	8.50	26.00	8.50	25.00	59.00	1040 a 1160	65.00	1-2-5
86700		Latão Mn Alta Res.	1.95	14.20	8.30	58.00	26.00	18.00	130.00	1030 a 1135	55.00	1-2-3-5
87900		Latão Amarelo com Si	2.00	20.00	8.40	38.00	21.00	15.00	95.00	980 à 1080	80.00	3-4
85800		Latão Injeção	2.00	20.00	8.40	30.00	15.00	13.00	90.00	980 a 1080	80.00	4-5
26000		Latão 70/30										